

**knauf** 可耐福  
石膏板系统



Knauf Skimming Plaster

12/2006

## 可耐福满批石膏

### Knauf Skimming Plaster

可耐福满批石膏尤其适用于纸面石膏板的满批处理，根据需要也用于混凝土或水泥板等同类产品的满批。



#### 产品规格

20kg/5kg每包

#### 参考用量

1kg/m<sup>2</sup> (2mm厚)

#### 注意事项

在高于45℃和低于0℃的温度条件下不可使用清批石膏。

#### 储存

离地储存于干燥处，保质期六个月。

#### 产品特点

- 光洁细腻，粘结性能好。
- 收缩膨胀率小，耐火性能好。
- 具有呼吸功能。
- 代替封底乳胶漆，批刮轻松流畅。
- 节省乳胶漆用量20%~30%，并延长其使用寿命。
- 综合成本低于传统材料。
- 适合各种品牌的乳胶漆和墙纸（布）等批底，也可作为结构涂料用于室内装饰和用于阳台、厨房、卫生间的墙面、顶面等易潮湿之处，效果尤佳。

#### 使用说明

- 清理接缝后的石膏板面，保证板面清洁无浮灰。
- 使用清洁的工具和容器，将满批石膏放入水中，搁置2分钟后搅拌至均匀的膏体。水灰比为1:2，调制好后90分钟内使用完为宜。
- 将已调制好的可耐福满批石膏批刮在石膏板上，进行第一遍满批处理。批刮厚度为1~2mm（批刮厚度不宜太厚，可根据板面的平整度来确定具体厚度）。
- 待第一遍满批石膏完全干燥后，进行第二遍满批处理。对第一遍未做好的进行修磨，厚度应不超过1mm。
- 等到第二遍完全干燥以后，采用120号砂纸手工或机械打磨满批表面，使之光滑平整。

#### 技术参数

检验项目	检验结果
水灰比	0.5
表干时间	60min
干燥时间	90min
打磨性	65%
粘结强度	1.17Mpa